

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO PARA PISO CERÁMICO

KLEB®
ADHESIVE



KLEB PARA PISO CERAMICO adhesivo para la instalación de losetas de cerámica y piedras naturales de alta, y media absorción de agua.

Especificaciones	
Presentación:	20 kg
Color:	Gris
Tiempo de almacenaje:	6 meses
Tiempo en vida en charola:	120 min
Tiempo abierto:	>45 min
Ajustabilidad:	>35 min
Resistencia a la tension (en funcion del tiempo abierto):	2.1 N/mm2
Resistencia a la tensión a 28 días (condiciones estándar):	2 N/mm2
Resistencia a la tensión a 28 días (por inmersión de agua):	1.1 N/mm2
Resistencia a la tensión a 28 días (por envejecimiento por calor):	1.9N/mm2
Resistencia a la compresión a 28 días:	10.9 N/mm2
Deslizamiento promedio:	0.0 mm

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie nivelada, limpia de polvo, desmoldante, grasas, pintura, cera o cualquier contaminante que impida la adherencia. • Cuando la temperatura del sustrato sea mayor a 50° C (al tacto) humedezca el mismo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

En un recipiente o cubeta limpia adicione de 4.5 a 5.5 litros de agua limpia. Agregue un bulto de KLEB PARA PISO CERAMICO (20 Kg). Deje reposar 5 minutos. Revuelva bien hasta dejar una mezcla homogénea asegurándose de no dejar grumos. Deje reposar nuevamente 5 minutos, tiempo indispensable para que actúen los químicos, bata nuevamente. NO AGREGAR MAS AGUA. Se recomienda el uso de un mezclador eléctrico, para garantizar la perfecta mezcla de materiales. Si la mezcla dura tiempo en el recipiente es recomendado batir cada 15 minutos. Sin agregar más agua.

COLOCACIÓN

Con la parte lisa de la llana dentada, extienda el adhesivo sobre la superficie. Con el lado dentado de la llana peine el adhesivo dejando surcos rectos, paralelos entre sí. Coloque el recubrimiento limpio antes que el adhesivo forme una película, deslice en sentido contrario a los surcos y asiente con un mazo de goma. En cada línea levante una pieza para checar que la cobertura del adhesivo en ésta sea mínimo a un 95% de la superficie. Limpie adhesivo del entre las juntas para emboquillar correctamente 24 horas después.

USOS Y RECOMENDACIONES

En temperaturas mayores a 35° C, O en condiciones de viento excesivo humedezca el sustrato evitando encharcamientos. No se recomienda utilizar KLEB PARA PISO CERÁMICO en temperaturas menores a los 5° C. En clima extremo el porcentaje de agua para la preparación del adhesivo podía variar dependiendo de la zona. Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la humedad. No agregar ningún componente no indicado por el fabricante.

Para la instalación de piezas de nula absorción de humedad, tales como pisos porcelanicos sobres superficies base cemento, utilizar KLEB PORCELANATO o bien un adhesivo más fortificado, cuando se instale sobre un piso existente. • Para la instalación sobre yeso o tabla-yeso se recomienda aplicar un primer.



Las especificaciones y propiedades de este producto no son limitativas; si requiere de alguna característica especial favor de ponerse en contacto con su asesor comercial.

**COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA
DEL NORTE S.A. DE C.V. No**

Calle Octavio Paz #134, Chihuahua, Mexico



CONTÁCTANOS

614.255.5577