

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO PORCELANATO



Especificaciones

Presentación:	20 kg
Color:	Gris
Tiempo de almacenaje:	6 meses
Tiempo en vida en charola:	120 min
Tiempo abierto:	>45 min
Ajustabilidad:	>35 min
Resistencia a la tensión (en función del tiempo abierto):	2.1 N/mm ²
Resistencia a la tensión a 28 días (condiciones estándar):	2.8 N/mm ²
Resistencia a la tensión a 28 días (por inmersión de agua):	1.7 N/mm ²
Resistencia a la tensión a 28 días (por envejecimiento por calor):	2.6 N/mm ²
Resistencia a la compresión a 28 días:	17.1 N/mm ²
Deslizamiento promedio:	0.0 mm

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Superficie nivelada, limpia de polvo, desmoldante, grasas, pintura, cera o cualquier contaminante que impida la adherencia.
- Cuando la temperatura del sustrato sea mayor a 50° C (al tacto) humedezca el mismo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

1. En un recipiente o cubeta limpia o adicione de 5.5 litros de agua limpia. Agregue un bulto de KLEB Adhesivo Multipropósito (20 Kg).
2. Deje reposar 5 minutos. Revuelva bien hasta dejar una mezcla homogénea asegurándose de no dejar grumos. Deje reposar nuevamente 5 minutos, tiempo indispensable para que actúen los químicos, hasta nuevo aviso nuevamente.
3. NO AGREGUA MÁS AGUA Se recomienda el uso de un mezclador eléctrico, para garantizar la perfecta mezcla de materiales.
4. Si la mezcla dura tiempo en el recipiente es recomendado batir cada 15 minutos. Sin agregar más agua.



Las especificaciones y propiedades de este producto no son limitativas; si requiere de alguna característica especial favor de contactar a su asesor comercial.

RENDIMIENTOS PROMEDIO SEGÚN ESPESORES

Llana dentada (mm)	6x6x6	7.2X7.2X 7.2	9x9x 9	12x12 x12	18x18x18	24x24x24	36x36x36
Espesor (mm)	3	3.6	4.5	6	9	12	18
EN SACO DE 20KG (M2)	5.0	4.2	3.3	2.5	1.7	1.3	0.8

LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS SON CALCULADOS CON EL ESPESOR UNIFORME. SI NO SE RESPETA EL ESPESOR EL RESULTADO PODRÁ VARIAR. LA CANTIDAD DE AGUA EN LA MEZCLA DEBERÁ SER LA QUE MARCA CADA EMPAQUE, SI LA CANTIDAD DE AGUA ES DISTINTA, EL RESULTADO PODRÁ VARIAR.

USOS

EN TEMPERATURAS MAYORES A 35°, o en condiciones de viento excesivo humedezca el sustrato evitando encharcamientos.

No se recomienda utilizar KLEB MULTIRPOPÓSITO en temperaturas menores a los 5°C. En clima extremo el porcentaje de agua para la preparación del adhesivo puede variar dependiendo de la zona. Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la humedad. No agregar ningún componente no agregado por el fabricante.

FORMAS DE APLICACIÓN

Con la parte lisa de la llana dentada, extienda el adhesivo sobre la superficie. Con el lado dentado de la llana peine el adhesivo dejando surcos rectos paralelos entre sí. Coloque el recubrimiento limpio antes que el adhesivo forme una película, deslice en sentido contrario a los surcos y aplique con un mazo de goma. En cada línea levante una pieza para checar que la cobertura del adhesivo en ésta sea mínimo a un 85% de la superficie. Limpie el adhesivo de entre las juntas para emboquillar correctamente las 24 horas después.

COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA
DEL NORTE S.A. DE C.V. No

Calle Octavio Paz #134 , Chihuahua, Mexico



CONTÁCTANOS

614.255.5577